

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Impermeabilizante asfáltico de consistencia pastosa, formulado a base asfaltos, solventes, rellenos minerales y fibras inorgánicas. con una excelente flexibilidad.

USOS:

Como impermeabilizante en superficies horizontales y verticales. (concreto, madera, metal o fibro-cemento), Como material adherente en impermeabilizaciones realizadas en frío. (**Coberglass** y fibra de vidrio natural). Para mantenimiento y reparación de impermeabilizaciones. Como relleno en superficies irregulares.

VENTAJAS:

Excelente adherencia. Alto grado de elasticidad, (absorbe los movimientos sin agrietarse) Alto grado de sellamiento. Buen secado. Resistente a soluciones salinas y/o ácidas. Fácil de aplicar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CONSISTENCIA	Pastosa
DENSIDAD A 25 °C (Kgs/Lts)	1.000 - 1.100
PESO POR GALON, (Lbs)	8.3 - 9.3
PENETRACION CONICA A 25°C, 1/10 mm	370 - 420
CONTENIDO DE SOLIDOS. % mín.	60 - 80
PUNTO DE INFLAMACION	

(Todos los ensayos se efectúan según la Norma ASTM D-2823 especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso)

PREPARACION DE SUPERFICIES:

La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa. Aplique sobre la superficie, una mano de **Normal Primer** Cobervenca, y deje secar de 12 a 24 horas, o **Emulsión E-21** Cobervenca y deje secar de 6 a 12 horas , antes de proseguir con la aplicación del **Asfalto Plástico Cobervenca**.

INSTRUCCIONES DE APLICACION:

Después de haber aplicado una mano de **Normal Primer Cobervenca** o **Emulsión E-21** sobre la superficie, se espera que esta seque y se aplica el **Asfalto Plástico Cobervenca** en frío con haragán, palustra, espátula o cuchara de albañil, directamente del envase. **Antes de usar, mezclar bien el contenido del envase hasta homogeneizar.**

PRESENTACION Y RENDIMIENTO:

PRESENTACION	CONTENIDO	RENDIMIENTO
GALON	3,875 Litros (1 Gal.)	2,5 - 3 m ²
CUÑETE	19,975 Litros (5 Gals.)	12 - 15 m ²
TAMBOR	208,175 Litros (55 Gals.)	132 - 165 m ²

PRECAUCIONES:

Material inflamable mientras no esta seco.
 Usar con ventilación adecuada.
 Cerrar bien el envase después de usarlo.
 Almacenar en lugar fresco bajo techo.
 Mantener fuera del alcance de los niños.
 Para su aplicación usar implementos de seguridad como: guantes, lentes, casco y botas de seguridad

PRODUCTOS FABRICADOS Y DISTRIBUIDOS POR:

COBERVENCA - Coberturas Asfálticas Venezolanas, C.A.
 COBERTURA TOTAL EN IMPERMEABILIZACION

PLANTA SAN FELIPE
 Telfs.: (0254) 234.23.62 /234.25.80 / 231.23.85 Fax: 231.37.28 Telex: COBER 59181 VC

CARACAS
 Telfax.: (0212)
 263.69.95 / 267.27.13

MARACAY
 Telfs.: (0243)
 246.80.02 / 66.26

BARQUISIMETO
 Telfs.: (0251)
 269.14.64 / 0141

MATURIN
 Telfs.: (0291)
 6432466 / 3878