

PINTURA DE ALUMINIO

Base de Aluminio

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Mezcla compuesta de resinas Asfálticas, solventes y pasta de aluminio, que produce un alto grado de reflexión de la luz solar.

USOS:

Como acabado final de la impermeabilización, como protector de la membrana asfáltica ya que refleja los rayos solares (U.V., Infrarrojos) prolongando su vida útil. Como elemento de aislamiento térmico, como protector de metales y madera

VENTAJAS:

Secado rápido. Buena adherencia a los Cobermantos. Alto redimiento por m². Alto poder de cubrimiento. Alta penetración en la superficie aplicada. Aislamiento térmico. (alto grado de reflexión de la luz solar). Anticorrosiva.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CONSISTENCIA	Líquida
DENSIDAD (grs/c.c.) a 25 °c	0.89 - 0.92
VISCOSIDAD COPA FORD a 25 °C, Seg.	11 - 13
PESO POR GALON, (Lbs)	7.5 - 7.75
CONTENIDO DE SOLIDOS. %	46 - 53
PUNTO DE INFLAMACION, ° C	80

Todos los ensayos se efectúan según la Norma ASTM 2824 (especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

La superficie a tratar debe estar seca, libre de polvo, grasa y pintura deteriorada. La superficie debe estar libre de irregularidades.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Antes de usar mezclar bien el contenido del envase, hasta homogeneizarlo. Se aplica en frío, con brocha, rodillo , cepillo o aspersor, directamente del envase, sin diluir. Se deben aplicar dos manos perpendiculares entre sí de **Pintura de Aluminio Cobervenca**

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:

PRESENTACION	CONTENIDO	RENDIMIENTO
GALON	3,875 Litros (1 Gal.)	15 m²
CUÑETE	19,975 Litros (5 Gals.)	75 m²
TAMBOR	208,175 Litros (55 Gals.)	825 m²

Rendimientos indicados, corresponden a aplicaciones sin diluir a dos manos.

PRECAUCIONES:

Material inflamable mientras no esta seco.
 Usar con ventilación adecuada.
 Cerrar bien el envase después de usarlo.
 Almacenar en lugar fresco bajo techo.
 Mantener fuera del alcance de los niños.
 Para su aplicación usar implementos de seguridad como: guantes, lentes, casco y botas de seguridad

PRODUCTOS FABRICADOS Y DISTRIBUIDOS POR:

COBERVENCA - Coberturas Asfálticas Venezolanas, C.A.
COBERTURA TOTAL EN IMPERMEABILIZACION

PLANTA SAN FELIPE
 Telfs.: (0254) 234.23.62 / 234.25.80 / 231.23.85 Fax: 231.37.28 Telex: COBER 59181 VC

CARACAS
 Telfax.: (0212)
 263.69.95 / 267.27.13

MARACAY
 Telfs.: (0243)
 246.80.02 / 66.26

BARQUISIMETO
 Telfs.: (0251)
 269.14.64 / 0141

MATURIN
 Telfs.: (0291)
 6432466 / 3878